

Техническое описание материала  
Компаунд ЭкоФлор® 205 Эконом  
ТУ 2310-089-94691231-2011

## Компаунд ЭкоФлор® 205 Эконом

Двухкомпонентный эпоксидный компаунд для получения самовыравнивающихся наливных полов.

<b>Описание материала</b>	Компаунд ЭкоФлор 205 Эконом – представляет собой двухкомпонентную эпоксидную композицию, применяемую для устройства самонивелирующихся высокопрочных наливных полов. Полуглянцевое покрытие. Цвет покрытия – согласно карте цветов RAL
<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Склады, ангары</li><li>• Заводы, цеха, фабрики</li><li>• Паркинги, гаражи</li><li>• Объекты социального назначения</li><li>• Торговые и жилые объекты (вспомогательные помещения)</li><li>• Офисные и коммерческие помещения</li></ul>
<b>Расход материала / фасовка</b>	Плотность готовой смеси (А+В) $\approx 1,46$ кг/л Рекомендуемая толщина слоя 2 – 3 мм Расход материала на толщину: 1 мм: Компаунд: $1,6$ кг/м <sup>2</sup> 2 мм: Компаунд: $3,2$ кг/м <sup>2</sup> 3 мм: Компаунд: $4,8$ кг/м <sup>2</sup> Компонент А (основа): 20 кг. Компонент В (отвердитель): 3,0 кг. (07001 отв.) В целях экономии материала или создания шероховатой поверхности рекомендуется наполнять готовую смесь кварцевым песком фракции 0.2-0.8 в необходимых пропорциях.

## Технические характеристики материала

### Срок годности и время высыхания материала

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления (при условии хранения в оригинальной не вскрытой и не поврежденной упаковке)  
 Срок жизни готовой смеси:  $\approx 30 - 40$  мин. при температуре  $+20\text{C}^{\circ}$   
 Степень и продолжительность высыхания при температуре  $20\pm 2\text{C}^{\circ}$ :  
 Степень 1 (от пыли): 2-3 часа  
 На отлип: 12-18 часов  
 Пешеходные нагрузки: 24 часа  
 Полная нагрузка: 72 - 120 часов

### Технические характеристики

Массовая доля летучих веществ	- не более 8 %
Адгезия пленки к бетону	- не менее 3 МПа
Эластичность пленки при изгибе	- не более 10 мм
Прочность пленки при ударе при толщине 500 мкм	- не менее 40 см
Предел прочности при сжатии	- 75 МПа
Предел прочности при изгибе	- 25 МПа
Прочность при ударе (кг/см)	- не менее 50
Износоустойчивость (кг песка/мм)	- не менее 500

### Стойкость к воздействию агрессивных сред

Вода и водные нейтральные растворы	допускается среднее воздействие с периодическим стеканием жидкости
Водные растворы щелочей до 30%	допускается незначительное воздействие без стекания жидкости
Растворы моющих веществ	допускается среднее воздействие с периодическим стеканием жидкости
Спирты	допускается незначительное воздействие без стекания жидкости
Углеводороды (бензин, смазочные масла, нефтепродукты), кетоны, эфиры	допускается среднее воздействие с периодическим стеканием жидкости
Водные растворы сильных окислителей	не допускается
Дезактивирующие растворы	допускается
Дезинфицирующие растворы	допускается среднее воздействие с периодическим стеканием жидкости
Серная и соляная кислота до 15% и органические кислоты до 30%	допускается среднее воздействие с периодическим стеканием жидкости



## Инструкция по нанесению материала

### Подготовка и требования к основанию

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана минимум 28 дней перед нанесением покрытия (содержание влаги в бетоне не должно превышать 4%).

Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости не должно превышать 2 мм на 2-х метровой рейки.

#### Этапы подготовки поверхности:

- отшлифовать, для удаления неровностей, «цементного молочка» и грязи,
- обеспылить промышленным пылесосом
- нанести грунтовку ЭкоФлор 0203,
- при необходимости зашпатлевать значительные неровности с последующей шлифовкой.

### Подготовка материала

Перед началом работ, все компоненты ЭкоФлор выдерживают при комнатной температуре не менее 24 часов!

Смешивание основы и отвердителя производится в соотношении, указанном в сертификате качества, прилагаемом к материалу.

В случае работы с некомплектами, добавление отвердителя (В) к основе (А) производится в заданном соотношении, взвешенном на весах с погрешностью +/- 50 гр.

Компонент А (основа) тщательно перемешать миксером, до получения однородной массы.

Далее в компонент А добавить компонент В (отвердитель), и на малых оборотах тщательно перемешивать в течение 3-5 минут.

После этого готовая смесь переливается в чистую тару и еще перемешивается течение 1-2 минут.

### Условия и способ нанесения материала

Интервал температур окружающего воздуха +10 - +30 °С

Относительная влажность окружающего воздуха - не выше 80%.

На заранее подготовленную поверхность, разлить материал и равномерно распределить зубчатым шпателем, после чего прокатать игольчатым валиком (крест-накрест) с целью удаления пузырьков воздуха, для окончательного выравнивания материала.

В течение всего времени нанесения приготовленный материал (смесь А+В) необходимо регулярно перемешивать.